

Analyse reeks 7556

24/04/2020

Staal 7556/#	% PP
7556/03	20%
7556/07	23%
7556/09	22%
7556/14	22%
7556/16	22%
7556/18	19%
7556/20	19%
Gemiddelde	20,9%
Spreading	1,5%

Met vriendelijke groeten,

Stefaan Forment



	MFI (190°C, g/10min)
2,16kg	2,86
5kg	8,64
21,6kg	111

Staal 7556/03

	MFI (190°C, g/10min)
2,16kg	2,96
5kg	9,05
21,6kg	122

Staal 7556/16

Commentaren:

- 1 Samenstelling steeds hoofdaandeel LDPE met een aandeel PP.
- 2 PP gehalte bedraagt ongeveer 21% en is constant over de hele reeks.
- 3 Vrij regelmatige vloeï, gladd extrudaten.

DSC-grafieken:

